

Intermol 306

Intermol 306 en su fórmula mejorada funciona como un desmoldante externo para sistemas de espumado de poliuretano, principalmente para espumas rígidas, semi-rígidas y flexibles.

Sus características pueden llegar a reducir el consumo de desmoldante de manera significativa.



Poliuretano flexible
y semi-rígido



Bajos residuos



Calidad superficial
superior

Densidad específica: **1.0**


Caducidad: **12 meses**

Base: **Agua**

Color: **Ámbar**

Semi-transparente

Rango de temperatura:



Aplicaciones principales

Puede ser utilizado de manera universal en diferentes sistemas de espumado.

Funcional en un amplio rango de temperaturas (hasta 200°C).

Mínima cantidad de residuos en el molde.

Superficie del PU menos grasosa.

Base agua (no contiene solventes).

Instrucciones de uso

Se aplica una película fina y uniforme por medio de un equipo atomizador apropiado. Después de una limpieza profunda, el recubrimiento o capa inicial se puede aplicar por medio de un paño.

Se recomienda curar el molde aplicando desmoldante 3 veces antes de realizar la primera pieza.

No aplicar en exceso. El exceso de desmoldante no mejora el efecto desmoldante, por el contrario, puede deformar la pieza.

Precauciones

No exponer a bajas temperaturas, ya que rompen la emulsión e inutilizan el producto

MUY IMPORTANTE: Agítese antes de usar y de manera constante.

R 2022.07.01

Estas características técnicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de una producción normal y no constituyen una especificación. Nuestro equipo de I+D mejora constantemente nuestros productos. Por ende, Interlub S.A. de C.V. reserva su derecho a cambiar la información técnica en este documento sin previo aviso.